

# KEO SILICONE DÙNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH CHUNG

Keo silicone một thành phần, đóng rắn trung tính, đa năng dùng cho trang trí nội thất.

## ĐẶC ĐIỂM

- Một thành phần, dễ sử dụng
- Đóng rắn trung tính, thân thiện với môi trường
- Không ăn mòn
- Độ bám dính tuyệt vời với gốm sứ, kính và các vật liệu trang trí nội thất khác

## MÀU SẮC

GUIBAO 563 có sẵn các màu đen, trắng, xám và các màu tùy chỉnh khác.

## ĐÓNG GÓI

GUIBAO 563 có sẵn trong các chai dùng một lần (dung tích tịnh 300ml), 24 chai/thùng.

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Keo GUIBAO 563 được thiết kế để đáp ứng hoặc thậm chí vượt quá các yêu cầu của tiêu chuẩn công nghiệp Trung Quốc GB/T 14683-I-Gn-20HM.

## CÔNG DỤNG CƠ BẢN

Keo Silicone đa năng GUIBAO 563 được thiết kế để:

- Chống thấm nước cho các mối nối của kính, gốm sứ và các vật liệu trang trí khác
- Dán kín các khe nối của tường, sàn, trần, đường chân tường
- Dán viền các vật dụng trang trí nội thất
- Ứng dụng niêm phong và cố định trong sản xuất nội thất

| Phương pháp Test         | Kiểm nghiệm              | Đơn vị  | Tiêu chuẩn | Kết quả |
|--------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|
| GB/T 13477 (ISO 7390)    | Độ chảy                  | mm      | ≤3         | 0       |
| GB/T 13477 (ISO 8394)    | Tốc độ đùn               | ml/min. | ≥80        | 400     |
| GB/T 13477 (ASTM D 2377) | Thời gian lưu hóa bề mặt | h       | ≤3         | 0.2     |
| GB/T 13477 (ISO 7389)    | Độ mở rộng               | %       | ≥80        | 85      |
| GB/T 13477 (ASTM C 794)  | Độ bền kéo               | N/mm    |            | 3.0     |

## THUỘC TÍNH ĐIỂN HÌNH

Các giá trị này không được dùng để chuẩn bị các thông số kỹ thuật.

\* GB: Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc ASTM

\* ASTM: Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Mỹ

\* ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế

## HẠN CHẾ

GUIBAO 563 không nên được sử dụng:

- Dùng làm keo dán kính kết cấu
- Làm keo dán gương hoặc keo silicone chống nấm mốc
- Trên các bề mặt cần sơn phủ keo
- Trong môi trường ngâm nước liên tục
- Cho các mối nối ngầm
- Trên các bề mặt nhựa đường
- Khi nhiệt độ bề mặt dưới 4°C hoặc trên 50°C

## **BẢO QUẢN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG**

Keo GUIBAO 563 nên được lưu trữ trong các thùng chứa nguyên bản chưa mở. Thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

## **CÁCH SỬ DỤNG**

### **Chuẩn bị bề mặt**

Làm sạch tất cả các mối nối, loại bỏ tất cả các vật liệu lạ và các chất gây ô nhiễm như dầu, mỡ, bụi, nước, sương giá, keo cũ, bụi bẩn trên bề mặt hoặc các hợp chất tráng kính và lớp phủ bảo vệ.

### **Phương pháp:**

Sử dụng keo GUIBAO 563 bằng cách sử dụng súng bơm keo bắn ra liên tục. Trước khi bề mặt keo hình thành màng, hãy dùng lực nhẹ để trải đều keo lên bề mặt của các mối nối.

## **THÔNG TIN AN TOÀN**

- GUIBAO 563 là sản phẩm hóa chất, không ăn được, không cấy ghép vào cơ thể và nên để xa tầm tay trẻ em.
- Sau khi đóng rắn, cao su silicone có thể được xử lý mà không gây nguy hiểm cho sức khỏe.
- Nếu keo silicone chưa đóng rắn tiếp xúc với mắt, hãy rửa kỹ bằng nước và tìm kiếm sự điều trị y tế nếu kích ứng kéo dài.
- Tránh tiếp xúc da kéo dài với keo silicone chưa đóng rắn
- Cần có thông gió tốt cho nơi làm việc và nơi đóng rắn.

## **HỖ TRỢ KỸ THUẬT**

Các thông tin kỹ thuật đầy đủ và tài liệu, cũng như các thử nghiệm liên quan, đều có sẵn từ Guibao.

## **MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM**

Thông tin được trình bày ở đây được cung cấp với thiện chí và được cho là chính xác. Tuy nhiên, vì điều kiện và phương pháp sử dụng sản phẩm của chúng tôi nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, thông tin này không nên được sử dụng thay cho các thử nghiệm của khách hàng để đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi an toàn, hiệu quả và hoàn toàn thỏa mãn cho các ứng dụng cụ thể.

### **Liên hệ:**

*Cypress Import Export Co.,Ltd*

*KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh,*

*Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam*

*ĐT: 0915682088 Email: [sales@cypress.vn](mailto:sales@cypress.vn)*

*[www.cypress.vn](http://www.cypress.vn)*

### **Nhà máy:**

*Chengdu Guibao Science and Technology Co.,Ltd.*

*No.16,Xinyuan Road, Hi-Tech Zone,Chengdu 610041,*

*P.R CHINA*

*Tel: +86 28 8531 1860*

*Fax:+86 28 8531 8066*

*[www.cnguibao.com](http://www.cnguibao.com)*