

GUIBAO 563 HIGH-PERFORMANCE ECO-FRIENDLY NEUTRAL SILICONE SEALANT (FAST CURING)

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

❖ GUIBAO 563 Keo silicone trung tính hiệu suất cao, thân thiện với môi trường là một loại keo silicone một thành phần, lưu hóa trung tính.

TÍNH NĂNG:

- ❖ Một thành phần, dễ sử dụng;
- ❖ Lưu hóa trung tính, thân thiện với môi trường và không gây ăn mòn;
- ❖ Khả năng chống chịu tốt với thời tiết, tia UV, ozone, nước;
- ❖ Độ đàn hồi tốt, Khả năng chuyển vị mỗi nối: $\pm 20\%$;
- ❖ Độ bám dính tuyệt vời với hầu hết các vật liệu trang trí như kính, gốm, đá cẩm thạch, hợp kim nhôm, gạch...
- ❖ Độ bền lão hóa thời tiết tuyệt vời và khả năng chịu nhiệt độ cao – thấp ($40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$).

CÔNG DỤNG CƠ BẢN:

- ❖ Liên kết cho kính trong nhà và ngoài trời, gạch, vật liệu trang trí, tường, sàn, trần, chân tường và các mối nối khác
- ❖ Liên kết trong lắp ráp đồ nội thất, các linh kiện kim khí của nội thất; liên kết và trám kín các vật liệu như gỗ, kính và các vật liệu khác.

CÁC ĐẶC TÍNH ĐIỂN HÌNH (Các giá trị đo được không được xem là tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm.)

S/N	Hạng mục test	Chỉ số kỹ thuật	Kết quả	Phương pháp test
1	Ngoại quan	Hỗn hợp mịn, đồng nhất, không có bọt khí, không đóng váng và không xuất hiện gel	Hỗn hợp mịn, đồng nhất, không có bọt khí, không đóng váng và không xuất hiện gel	/
2	Độ chảy xệ (theo phương thẳng đứng), mm	≤ 3	0	GB/T 13477
3	Tốc độ đùn, mL/min	≥ 150	635	GB/T 13477
4	Thời gian khô bề mặt, h	≤ 3	0.17	GB/T 13477
5	Độ đàn hồi, %	≥ 80	90	GB/T 13477
6	Mô đun đàn hồi khi kéo (60%) ,Mpa	> 0.4	0.6	GB/T 13477
7	Độ bám dính tại độ giãn cố định	Không bị lỗi	Không bị lỗi	GB/T 13477
8	Độ bám dính tại độ giãn cố định sau khi ngâm nước	Không bị lỗi	Không bị lỗi	GB/T 13477
9	Độ bám dính sau khi kéo giãn lạnh và ép nóng	Không bị lỗi	Không bị lỗi	GB/T 13477
10	Độ bám dính sau chiếu tia UV	Không bị lỗi	Không bị lỗi	JC/T 485

*Dữ liệu này được đo lường trong điều kiện tiêu chuẩn.

HẠN CHẾ :

GUIBAO 563 không nên sử dụng trong các trường hợp sau:

- ❖ Như là một loại keo kết cấu;
- ❖ Trên tất cả các bề mặt vật liệu có thể tiết dầu, chất hóa dẻo hoặc dung môi
- ❖ Trên các bề mặt bị phủ sương, ẩm ướt
- ❖ Khi nhiệt độ bề mặt dưới 4°C hoặc trên 50°C

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:

- ❖ GB/T 14683-I-Gn-20HM
- ❖ GB 33372-2020: Keo nguyên sinh — Xây dựng ngoài trời và trang trí nội thất — Hàm lượng VOCs (keo silicone) ≤ 90 g/kg

MÀU SẮC VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- ❖ GUIBAO 563 có các màu đen, trắng, xám và các màu khác theo yêu cầu
- ❖ Quy cách đóng gói: tuýp 300 mL, xúc xích 300 mL, xúc xích 500 mL.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG:

- ❖ Nhiệt độ bảo quản tối ưu: 20°C ~ 30°C
- ❖ Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- ❖ Làm sạch bề mặt nền cần dán và giữ khô hoàn toàn (không bụi bẩn, không dầu mỡ);
- ❖ Sử dụng súng bắn keo để bơm keo vào khe/môi nối.

KHUYẾN CÁO:

- ❖ Nếu keo silicone chưa đóng rắn tiếp xúc với mắt, hãy rửa kỹ bằng nước sạch và đến cơ sở y tế nếu tình trạng kích ứng vẫn tiếp diễn.
- ❖ GUIBAO 563 là sản phẩm hóa chất, không được ăn, không dùng cây ghép vào cơ thể, và để xa tầm tay trẻ em
- ❖ Công ty chúng tôi chỉ đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố. Do sự khác biệt về điều kiện sử dụng của khách hàng, cũng như việc bảo quản, vận chuyển và thi công sản phẩm không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi, khi khách hàng sử dụng sản phẩm, sự khác nhau trong quy trình sản xuất của các nhà cung cấp vật liệu có thể dẫn đến sự khác biệt về đặc tính bề mặt của vật liệu. Vì vậy, khách hàng cần tiến hành thử nghiệm trước để xác nhận sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến. Trường hợp xảy ra lỗi liên kết do các yếu tố chưa được thử nghiệm, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng phát sinh.

NHÀ SẢN XUẤT:

- ❖ Chengdu Guibao Science and Technology Co.,Ltd
- ❖ Add.: No.16,Xinyuan Road, Hi-Tech Zone,Chengdu 610041, P.R C
- ❖ Tel: 028-8531 8166
- ❖ Fax.: 028-8531 8066
- ❖ Email : guibao@cnguibao.com

VĂN PHÒNG VIỆT NAM:

- ❖ Cypress Import Export Co., Ltd
- ❖ Add: Geleximco Urban Area, Le Trong Tan Street, An Khanh Commune, Hanoi City, Vietnam
- ❖ Tel : 091 568 2088
- ❖ Email : sales@cypress.vn
- ❖ Website : www.cypress.vn