

Keo silicone một thành phần, đóng rắn trung tính với khả năng chịu thời tiết xuất sắc, lý tưởng cho việc niêm phong các khe chuyển động.

ĐẶC ĐIỂM

- Khả năng chịu thời tiết xuất sắc, hầu như không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, mưa, tuyết và ozone.
- Đóng rắn trung tính – phù hợp để sử dụng trên kim loại, kính phủ, tấm nhôm, tấm đất nung, vật liệu bê tông, thép mạ kẽm và nhiều loại bề mặt khác.
- Khả năng giãn nở/nén lên đến $\pm 35\%$ so với chiều rộng khe ban đầu.

KEO SILICONE THỜI TIẾT GUIBAO 998

- Khả năng chịu nhiệt xuất sắc, ổn định và linh hoạt ở khoảng nhiệt độ từ -50°C đến $+150^{\circ}\text{C}$.
- Độ bám dính xuất sắc mà không cần sơn lót trên nhiều loại vật liệu xây dựng và thành phần xây dựng.
- Dễ dàng thi công - sẵn sàng sử dụng ngay khi cung cấp.
- Tương thích tốt với các loại keo silicone trung tính khác.

CÔNG DỤNG CƠ BẢN

Keo silicone chống thấm thời tiết GUIBAO 998 được thiết kế cho:

- Niêm phong chống thời tiết và tráng phủ chung cho các tường rèm bằng kính, tường rèm nhôm và tường rèm đất nung
- Niêm phong các khe nối của bê tông, nhựa, kim loại và các vật liệu khác

MÀU SẮC

GUIBAO 998 có sẵn trong các màu đen, xám, trắng và các màu tùy chỉnh khác.

THUỘC TÍNH ĐIỂN HÌNH

Phương pháp Test	Kiểm nghiệm	Đơn vị	Tiêu chuẩn	Kết quả
GB/T 13477 (ISO 7390)	Độ chảy	mm	≤ 3	0
GB/T 13477 (ISO 8394)	Tỷ lệ đùn	ml/phút	≥ 80	856
GB/T 13477 (ASTM D 2377)	Thời gian lưu hóa bề mặt	h	≤ 3	1.1
GB/T 13477 (ISO 7389)	Độ đàn hồi	%	≥ 80	90
GB 16776 (ISO 10563)	Hao hụt trọng lượng	%	≤ 10	5.6
GB/T 13477 (ISO 8339)	Mô đun ở 23°C	MPa	> 0.4	0.84
GB/T 13477 (ISO 11600)	Khả năng chịu dịch chuyển	%	± 35	± 35
GB/T 13477 (ISO 8340)	Độ bám dính ở mức kéo dài cố định		Không vấn đề	Không vấn đề
GB/T 13477 (ISO 9047)	Độ bám dính sau khi co nhiệt và kéo lạnh		Không vấn đề	Không vấn đề
GB/T 13477	Độ bám dính sau khi tiếp xúc UV-nước		Không vấn đề	Không vấn đề

* GB: Chinese National Standard/ Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc

* ASTM: American Society for Testing and Materials/ Hiệp hội Kiểm định và

Vật liệu Hoa Kỳ

* ISO: International Standardization Organization/ Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế

Những giá trị này không nhằm sử dụng cho việc đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật

GUIBAO 998 được thiết kế để đáp ứng hoặc thậm chí vượt qua các yêu cầu của:

- Tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 14683-I-Gw-35HM
- Tuân thủ ASTM C 920

ĐÓNG GÓI

GUIBAO 998 có sẵn trong các hộp đựng dùng một lần (300ml tịnh), 24 hộp mỗi thùng và gói xúc xích (590ml tịnh), 20 gói mỗi thùng.

BẢO QUẢN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG

GUIBAO 998 nên được lưu trữ trong các thùng chứa nguyên bản chưa mở. Sản phẩm có hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

HẠN CHẾ

GUIBAO 998 không nên được áp dụng:

- Làm keo kết cấu
- Trên các vật liệu tiết dầu, chất làm mềm hoặc dung môi, chẳng hạn như gỗ tẩm dầu, keo gốc dầu
- Trong các không gian hoàn toàn kín vì keo cần độ ẩm từ không khí để đóng rắn
- Trên các bề mặt có sương giá hoặc ẩm ướt
- Cho các ứng dụng ngâm nước liên tục
- Khi nhiệt độ bề mặt dưới 4°C hoặc trên 50°C
- Trên các bề mặt phủ đồng, kẽm hoặc chì

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Làm sạch tất cả các khe, loại bỏ các tạp chất và chất gây ô nhiễm như dầu, mỡ, bụi, nước, sương giá, keo cũ, bụi bẩn trên bề mặt, hoặc các hợp chất và lớp phủ bảo vệ kính.

Phương pháp áp dụng

Lắp đặt các vật liệu dự phòng hoặc chất lấp khe, các khối đệm, các miếng đệm và băng keo. Dán băng che các khu vực liền kề với khe để đảm bảo đường keo gọn gàng. Sơn lót thường không cần thiết cho các bề mặt không xốp, nhưng có thể cần thiết để đảm bảo hiệu suất niêm phong tối ưu cho một số bề mặt xốp.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Vì vậy, luôn khuyến nghị kiểm tra độ bám dính.

Áp dụng GUIBAO 998 bằng một hoạt động liên tục sử dụng súng bắn keo. Trước khi lớp màng hình thành, sử dụng áp lực nhẹ để lan tỏa keo lên các vật liệu dự phòng và bề mặt khe. Gỡ băng che ngay khi đường keo được tạo hình.

THÔNG TIN AN TOÀN

- GUIBAO 998 là sản phẩm hóa chất, không ăn được, không cấy ghép vào cơ thể và phải để xa tầm tay trẻ em.
- Keo silicone đã đóng rắn có thể được xử lý mà không gây rủi ro cho sức khỏe.
- Nếu keo silicone chưa đóng rắn tiếp xúc với mắt, hãy rửa kỹ bằng nước và tìm kiếm điều trị y tế nếu kích ứng kéo dài.
- Tránh tiếp xúc lâu dài giữa da và keo silicone chưa đóng rắn.
- Cần thông gió tốt cho nơi làm việc và nơi keo đóng rắn.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Thông tin kỹ thuật đầy đủ và tài liệu, thử nghiệm độ bám dính và thử nghiệm tính tương thích đều có sẵn từ Guibao.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin trình bày ở đây được cung cấp với thiện chí và được tin là chính xác. Tuy nhiên, vì điều kiện và phương pháp sử dụng các sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, thông tin này không nên được sử dụng thay thế cho các thử nghiệm của khách hàng để đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi an toàn, hiệu quả và hoàn toàn thỏa mãn cho các ứng dụng cụ thể đã định.

Liên hệ:

Cypress Import Export Co.,Ltd
KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, An Khánh,
Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 0915682088 Email: sales@cypress.vn
www.cypress.vn